ExxonMobil™ LLDPE LL 3001.32 Cast

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LL 3001.32 یک پلی اتیلن خطی با چگالی کم کوپلیمر اتان است که برای قالب گیری دمشی یا پردازش فیلم ریخته گری توسعه یافته است. فیلم ساخته شده از LL 3001.32 دارای خواص کششی و چقرمگی عالی است. استحکام عالی و کشش خوب آن را به یک رزین فیلم بسته بندی چند منظوره تبدیل می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 120	psi 17404.56	ASTM D882
	MPa 145	psi 21030.51	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 8.43	psi 1222.67	ASTM D882
	MPa 7.75	psi 1124.04	ASTM D882
	MPa 66.1	psi 9587.01	ASTM D882
	MPa 38.2	psi 5540.45	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 340	-	ASTM D882
	% 790	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 81	oz 2.86	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 300	oz 10.58	ASTM D1922
	g 750	oz 26.45	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	89	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 2.2	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.