# ExxonMobil™ LLDPE LL 3001.63

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | ExxonMobil Chemical | **دسته بندی** | LLDPE |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

رزین LL3001.63 رزین فیلم پلی اتیلن خطی با چگالی کم کوپلیمر هگزن است. فیلم های ساخته شده از این رزین ها دارای خواص کششی و چقرمگی عالی هستند. استحکام عالی و خواص کشش خوب آن را به یک رزین فیلم بسته بندی چند منظوره تبدیل می کند. رزین LL3001.63 برای اکستروژن فیلم دمشی فرموله شده است، اما می توان از آن برای فرمول بسیار پایدار برای پردازش فیلم ریخته گری نیز استفاده کرد.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | کمک‌پردازش | - | - |
| | تثبیت کننده حرارتی | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 1.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول سکانت** | | - | ASTM D882 |
| | MPa 197 | psi 28572.49 | ASTM D882 |
| | MPa 238 | psi 34519.04 | ASTM D882 |
| **استحکام کششی** | | - | ASTM D882 |
| | MPa 9.31 | psi 1350.3 | ASTM D882 |
| | MPa 10.0 | psi 1450.38 | ASTM D882 |
| | MPa 57.9 | psi 8397.7 | ASTM D882 |
| | MPa 48.1 | psi 6976.33 | ASTM D882 |
| **ازدیاد طول کششی** | | - | ASTM D882 |
| | % 500 | - | ASTM D882 |
| | % 840 | - | ASTM D882 |
| **ضربه پرتاب وزنه** | g 140 | oz 4.94 | ASTM D1709A |
| **استحکام پارگی Elmendorf** | | - | ASTM D1922 |
| | g 440 | oz 15.52 | ASTM D1922 |
| | g 740 | oz 26.1 | ASTM D1922 |

## نوری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **براقیت** | 49 | - | ASTM D2457 |
| **کدورت (Haze)** | % 15 | - | ASTM D1003 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نامشخص** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.