ExxonMobil™ LLDPE LL 3003 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین LL 3003 رزین فیلم ریخته گری پلی اتیلن خطی با چگالی کم کوپلیمر اتان است. فیلم ساخته شده از رزین LL 3003 دارای خواص کششی، سختی و چقرمگی عالی است. عملکرد عالی این رزین ها، همراه با خواص کشش خوب، آنها را به رزین های فیلم بسته بندی چند منظوره تبدیل می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	LL 3003.32: تثبیت‌کننده حرارتی LL 3003.39: تثبیت‌کننده حرارتی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.2 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 117	psi 16969.45	ASTM D882
	MPa 125	psi 18129.75	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 7.02	psi 1018.17	ASTM D882
	MPa 6.72	psi 974.66	ASTM D882
	MPa 58.6	psi 8499.23	ASTM D882
	MPa 36.4	psi 5279.38	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 560	-	ASTM D882
	% 830	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 91	oz 3.21	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 250	oz 8.82	ASTM D1922
	g 570	oz 20.1	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	91	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 1.7	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.