ExxonMobil™ LLDPE LL 3201 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین LL 3201 رزین فیلم پلی اتیلن خطی با چگالی کم کوپلیمر هگزن است. فیلم ساخته شده از رزین LL 3201 دارای خواص کششی، سختی و چقرمگی عالی است. این خواص عالی، همراه با کشش خوب، آنها را برای اهداف بسته بندی سخت مفید می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	LL 3201.69: کمک پردازش; تثبیت‌کننده حرارتی LL 3201.36: کمک پردازش; عامل ضد کلوخه (5000 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.80 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 237	psi 34374.01	ASTM D882
	MPa 281	psi 40755.68	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 11.9	psi 1725.95	ASTM D882
	MPa 13.4	psi 1943.51	ASTM D882
	MPa 61.1	psi 8861.82	ASTM D882
	MPa 48.3	psi 7005.34	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 510	-	ASTM D882
	% 810	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 110	oz 3.88	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 140	oz 4.94	ASTM D1922
	g 780	oz 27.51	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	57	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 11	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.