ExxonMobil™ LLDPE LL 3402.48 Blown

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LL3402.48 یک پلی اتیلن با چگالی متوسط اتان برای فیلم دمشی است که برای کاربردهایی که نیاز به سختی بالا دارند استفاده می شود. همچنین می توان از آن در فیلم های ریخته گری استفاده کرد. فیلم ساخته شده از این رزین دارای خواص کششی و مقاومت در برابر سوراخ شدن خوبی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 547	psi 79335.79	ASTM D882
	MPa 696	psi 100946.45	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 17.2	psi 2494.65	ASTM D882
	MPa 22.7	psi 3292.36	ASTM D882
	MPa 49.1	psi 7121.37	ASTM D882
	MPa 41.3	psi 5990.07	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 770	-	ASTM D882
	% 930	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g	-	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 22	oz 0.7759	ASTM D1922
	g 110	oz 3.88	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	40	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 18	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.