ExxonMobil™ LLDPE LL 3402.48 Cast

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LL 3402.48 یک گرید فیلم ریخته گری پلی اتیلن با چگالی متوسط اتان است که برای الزامات استحکام بالا و سختی بالا استفاده می شود. همچنین می توان از آن برای دمیدن فیلم استفاده کرد. فیلم ساخته شده از این رزین دارای خواص کششی خوب و مقاومت در برابر سوراخ شدن است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 380	psi 55114.44	ASTM D882
	MPa 428	psi 62076.26	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 15.4	psi 2233.59	ASTM D882
	MPa 15.8	psi 2291.6	ASTM D882
	MPa 71.2	psi 10326.71	ASTM D882
	MPa 39.2	psi 5685.49	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 520	-	ASTM D882
	% 880	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g	-	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 15	oz 0.5291	ASTM D1922
	g 360	oz 12.7	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	87	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 2.9	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.