ExxonMobil™ LLDPE LL 3404.48

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LL 3404.48 یک گرید فیلم ریخته گری پلی اتیلن با چگالی متوسط اتان است که برای الزامات استحکام بالا و سختی بالا استفاده می شود. فیلم ساخته شده از این رزین دارای قابلیت کشش خوب و مقاومت در برابر سوراخ شدن است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.3 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 381	psi 55259.48	ASTM D882
	MPa 430	psi 62366.34	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 16.2	psi 2349.62	ASTM D882
	MPa 17.1	psi 2480.15	ASTM D882
	MPa 50.5	psi 7324.42	ASTM D882
	MPa 34.1	psi 4945.8	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 590	-	ASTM D882
	% 830	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g	-	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 20	oz 0.7054	ASTM D1922
	g 170	oz 6.0	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	82	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 3.4	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.