ExxonMobil™ LLDPE LL 6101 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری LL 6101 یک درجه پلی اتیلن با چگالی پایین خطی با سیالیت متوسط است که دارای سختی عالی، مقاومت در برابر تغییر شکل حرارتی و مقاومت خوب در برابر ترک‌های تنش محیطی است. استحکام عالی و مقاومت در برابر ترک‌های تنش محیطی برند LL 6101 آن را به یک ترکیب عالی از پلی اتیلن با چگالی بالا تبدیل می‌کند که می‌تواند مقاومت در برابر ترک‌های تنش محیطی بشکه‌ها و درب‌ها را بهبود بخشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	LL 6101XR: تثبیت‌کننده حرارتی LL 6101RQ: تثبیت‌کننده حرارتی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr 20.0	-	ASTM D1693

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 10.0	psi 1450.38	ISO 527-2/1A/50
کرنش کششی	% 19 %	- - -	ISO 527-2/1A/50 ISO 527-2/1A/50 ISO 527-2/1A/50
مدول خمشی	MPa 260	psi 37709.88	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	kJ/m² 48	ft·lb/in² 22.84	ISO 180/1A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 94.0	F° 201.2	ISO 306

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	- -		- -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.