ExxonMobil™ LLDPE LL 6201 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری LL 6201 یک درجه پلی اتیلن با چگالی پایین خطی با سیالیت بالا است که دارای ترکیب منحصر به فردی از قابلیت پردازش عالی و عملکرد تولید خوب است. در مقایسه با محصولات پلی اتیلن با چگالی پایین، قطعات ساخته شده از LL 6201 دارای درخشندگی خوب و مزایایی در استحکام، مقاومت در برابر ترک‌های تنش محیطی، سختی و مقاومت در برابر تغییر شکل حرارتی هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	LL 6201XR: تثبیت‌کننده حرارتی	-	-
	LL 6201RQ: تثبیت‌کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	50 g/10 min	-	ASTM D1238
	7.00 hr	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی			ASTM D1693

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 11.0	psi 1595.42	ISO 527-2/1A/50
کرنش کششی	% 17 %	- -	ISO 527-2/1A/50 ISO 527-2/1A/50 ISO 527-2/1A/50
مدول خمشی	MPa 290	psi 42061.02	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	kJ/m² 47	ft·lb/in² 22.36	ISO 180/1A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 91.0	F° 195.8	ISO 306

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		- -	- -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.