ExxonMobil™ LLDPE LL 8446.21

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LL 8446 یک کوپلیمر بوتن با چگالی پایین خطی است که دارای قابلیت پردازش، سفیدی و سرعت آسیاب کردن سریع عالی است. این رزین پایدار در برابر UV برای کاربردهایی که نیاز به کنترل ابعادی عالی و انحراف کم دارند، ایده‌آل است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری UV-8 بلندمدت	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.936 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ISO 1133
			- ASTM D1693

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی		-	ASTM D1693A
	hr 28.0	-	ASTM D1693A
	hr 24.0	-	
	hr 36.0	-	

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 17.0	psi 2465.65	ASTM D638, ISO 527-2/1A/50
کرنش کششی	% 14	-	ISO 527-2/50
مدول خمشی		-	-
	MPa 730	psi 105877.74	ASTM D790B
	MPa 700	psi 101526.6	ISO 178

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 52.0	F° 125.6	ASTM D648
	C° 36.0	F° 96.8	ASTM D648
دمای ذوب پیک	C° 125	F° 257.0	ASTM D3418

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-
		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.