ExxonMobil™ LLDPE LL 8450 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری LL 8450 یک کوپلیمر اتیلن با چگالی پایین خطی است که دارای سختی، قابلیت پردازش، سفیدی و مقاومت در برابر ترک‌های تنش محیطی عالی است. این مواد می‌توانند به طور ایده‌آل برای کاربردهایی که نیاز به تعادل خوب بین سختی و قابلیت پردازش دارند، استفاده شوند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	LLP8450.32: تثبیت‌کننده UV-10 بلندمدت LL 8450.32: تثبیت‌کننده UV-10 بلندمدت	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی			ASTM D1693A ASTM

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	D1693A
	hr 60.0	-	ASTM D1693A
	hr	-	

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 16.5	psi 2393.13	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 20	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 621	psi 90068.6	ASTM D790B
استحکام ضربه		-	ARM
	J 81	-	ARM
	J 217	-	ARM

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 50.0	F° 122.0	ASTM D648
	C° 36.0	F° 96.8	ASTM D648
دمای ذوب پیک	C° 126	F° 258.8	ASTM D3418

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-
		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.