ExxonMobil™ LLDPE LL 8460 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LL 8460 یک کوپلیمر اتان خطی با چگالی کم با مقاومت عالی در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی و چقرمگی است. این رزین می تواند به طور ایده آل برای کاربردهایی که نیاز به تعادل بهینه بین قابلیت پردازش، سختی و چقرمگی در دمای پایین دارند، استفاده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E116487-257989	-	-
افزودنی	LLP8460.29: تثبیت‌کننده UV-15 بلندمدت LL 8460.29: تثبیت‌کننده UV-15 بلندمدت	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.3 g/10 min	-	ASTM D1238

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی		-	ASTM D1693A
	hr 60.0	-	ASTM D1693A
	hr	-	ASTM D1693A

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 17.2	psi 2494.65	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 10	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 641	psi 92969.36	ASTM D790B
استحکام ضربه		-	ARM
	J 87	-	ARM
	J 258	-	ARM

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 54.0	F° 129.2	ASTM D648
	C° 38.0	F° 100.4	ASTM D648
دمای ذوب پیک	C° 126	F° 258.8	ASTM D3418

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-
		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.