ExxonMobil™ LLDPE LL 8555 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LL 8555 یک کوپلیمر خطی کم چگالی اتان با قابلیت پردازش عالی، کنترل اندازه خوب، سفیدی و تاب برداشتن کم است. این رزین می تواند به طور ایده آل برای کاربردهایی استفاده شود که نیاز به ظاهر سطحی عالی و تعادل عالی بین مقاومت در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی، چقرمگی و سختی دارند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E117534-220066	-	-
افزودنی	LLP8555.25: تثبیت‌کننده UV-8 بلندمدت LL 8555.25: تثبیت‌کننده UV-8 بلندمدت	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.8 g/10 min	-	ASTM D1238

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی		-	ASTM D1693A
	hr 51.0	-	ASTM D1693A
	hr	-	ASTM D1693A

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 15.9	psi 2306.1	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 10	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 572	psi 82961.74	ASTM D790B
استحکام ضربه		-	ARM
	J 80	-	ARM
	J 203	-	ARM

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 52.0	F° 125.6	ASTM D648
	C° 36.0	F° 96.8	ASTM D648
دمای ذوب پیک	C° 126	F° 258.8	ASTM D3418

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-
		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.