ExxonMobil™ NTX 101

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NTX 101 یک رزین فیلم پلی اتیلن خطی با چگالی کم کوپلیمر هگزن با استحکام فوق العاده بالا است. در مقایسه با سایر کوپلیمرهای هگزن، فیلم ساخته شده از NTX 101 دارای چقرمگی عالی، به ویژه مقاومت در برابر ضربه و مقاومت در برابر پارگی است. می توان آن را به طور پایدار برای اکستروژن فیلم دمیده استفاده کرد و حاوی ماده طراوت بخش یا ماده بازکننده نیست، بنابراین می توان آن را به خوبی برای فیلم های بسته بندی قالب گیری شده با دمیدن استفاده کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.90 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 163	psi 23641.19	ASTM D882
	MPa 183	psi 26541.95	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 9.10	psi 1319.85	ASTM D882
	MPa 9.38	psi 1360.46	ASTM D882
	MPa 62.6	psi 9079.38	ASTM D882
	MPa 50.8	psi 7367.93	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 630	-	ASTM D882
	% 720	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 330	oz 11.64	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 460	oz 16.22	ASTM D1922
	g 600	oz 21.16	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	37	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 17	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.