ExxonMobil™ NTX Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین فیلم دمشی اتیلن با استحکام فوق العاده بالا NTX دارای استحکام عالی است و به طور ویژه برای حداکثر نازک شدن توسعه یافته است. فرمولاسیون رزین NTX حاوی مواد کمک لغزنده و باز کننده دهانه است، یعنی گریدهایی که حاوی مواد کمک فرآیند هستند یا فاقد مواد کمک فرآیند هستند، برای همه کاربردهای فیلم با کارایی بالا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	NTX 141: کمک فرآوری؛ عامل ضد کلوخه‌سازی (6500 ppm)؛ تثبیت‌کننده حرارتی؛ عامل لغزنده (1400 ppm) NTX 095: عامل ضد کلوخه‌سازی (8000 ppm)؛ تثبیت‌کننده حرارتی؛ عامل لغزنده (1400 ppm)	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.90 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 163	psi 23641.19	ASTM D882
	MPa 176	psi 25526.69	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 7.86	psi 1140.0	ASTM D882
	MPa 8.14	psi 1180.61	ASTM D882
	MPa 53.3	psi 7730.53	ASTM D882
	MPa 41.6	psi 6033.58	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 600	-	ASTM D882
	% 710	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 580	oz 20.46	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 410	oz 14.46	ASTM D1922
	g 600	oz 21.16	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	35	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 25	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.