Enable™ 20-05HH

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	mPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین Enenbao 20-05 یک کوپلیمر اتیلن-هگزن متالوسن است. رزین پلی اتیلن Enenmene دارای خواص پردازش و خواص فیلم عالی (از جمله مقاومت کششی، مقاومت در برابر ضربه و مقاومت در برابر سوراخ شدن) است. پردازش آسان‌تر و عملکرد عالی آن را به جایگزینی قابل توجه برای پلی اتیلن با چگالی پایین در انواع کاربردها تبدیل می‌کند، در حالی که همچنین دارای عملکرد طراحی عالی و استحکام بالاتر است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کمک‌پردازش	-	-
	تثبیت کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.50 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 213	psi 30893.09	ASTM D882
	MPa 240	psi 34809.12	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 10.2	psi 1479.39	ASTM D882
	MPa 11.0	psi 1595.42	ASTM D882
	MPa 60.0	psi 8702.28	ASTM D882
	MPa 55.8	psi 8093.12	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 480	-	ASTM D882
	% 710	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 330	oz 11.64	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 94	oz 3.32	ASTM D1922
	g 580	oz 20.46	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	56	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 8.0	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.