Enable™ 20-10 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	mPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین Enenbao 20-10 یک کوپلیمر متالوسن اتیلن-هگزن است. رزین پلی اتیلن متال اننمنه دارای خواص پردازش و خواص فیلم عالی (شامل مقاومت کششی، مقاومت ضربه و مقاومت سوراخ شدن) است. رزین Eneng Bao 20-10 می تواند در فرمولاسیون های فیلم دمیده شده، با عامل باز کننده و بدون نام تجاری عامل باز کننده استفاده شود. همچنین می توان از آن در فرمول های بسیار پایدار برای پردازش فیلم ریخته گری استفاده کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	Enable 20-10HA: کمک پردازش؛ تثبیت‌کننده حرارتی Enable 20-10HE: کمک پردازش؛ عامل ضد کلوخه‌سازی (ppm 2000)؛ تثبیت‌کننده حرارتی؛ عامل لغزنده (ppm 500) Enable 20-10CB: تثبیت‌کننده حرارتی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
			ASTM D1238

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	205 MPa	29732.79 psi	ASTM D882
	230 MPa	33358.74 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	9.64 MPa	1398.17 psi	ASTM D882
	10.4 MPa	1508.4 psi	ASTM D882
	57.5 MPa	8339.69 psi	ASTM D882
	53.1 MPa	7701.52 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	520 %	-	ASTM D882
	730 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	190 g	6.7 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	120 g	4.23 oz	ASTM D1922
	560 g	19.75 oz	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	61	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	7.1 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.