Enable™ 23-05 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	mPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین Enenbao 23-05 یک کوپلیمر متالوسن اتیلن-هگزن است. رزین پلی اتیلن متال اننمنه دارای خواص پردازش و خواص فیلم عالی (شامل مقاومت کششی، مقاومت ضربه و مقاومت سوراخ شدن) است. پردازش آسان تر و عملکرد عالی آن را به جایگزینی مهم برای پلی اتیلن با چگالی کم در انواع کاربردها تبدیل می کند، در حالی که عملکرد پیش نویس عالی و چقرمگی بالاتری نیز دارد. رزین Enengbao 23-05 دارای استفاده و عدم استفاده از ضد چسبندگی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	Enable 23-05NA: کمک پردازش؛ عامل ضد کلوخه‌سازی (2000 ppm)؛ تثبیت‌کننده حرارتی Enable 23-05HH: کمک پردازش؛ تثبیت‌کننده حرارتی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.50 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 244	psi 35389.27	ASTM D882
	MPa 286	psi 41480.87	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 11.3	psi 1638.93	ASTM D882
	MPa 11.9	psi 1725.95	ASTM D882
	MPa 61.5	psi 8919.84	ASTM D882
	MPa 53.0	psi 7687.01	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 480	-	ASTM D882
	% 730	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 180	oz 6.35	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 63	oz 2.22	ASTM D1922
	g 630	oz 22.22	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	51	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 9.5	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.