# Enable™ 27-05HH

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | ExxonMobil Chemical | **دسته بندی** | mPE |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Enenbao 27-05HH یک کوپلیمر متالوسن اتیلن-هگزن است. رزین پلی اتیلن متالوسن Enenmene دارای خواص پردازش و خواص فیلم عالی (از جمله مقاومت کششی، مقاومت در برابر ضربه و مقاومت در برابر سوراخ شدن) است. پردازش آسان تر و عملکرد عالی آن را به یک جایگزین مهم برای پلی اتیلن با چگالی کم در کاربردهای مختلف تبدیل می کند، در حالی که عملکرد پیش نویس عالی و چقرمگی بالاتری نیز دارد.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | کمک‌پردازش | - | - |
| | تثبیت کننده حرارتی | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 0.50 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول سکانت** | | - | ASTM D882 |
| | MPa 299 | psi 43366.36 | ASTM D882 |
| | MPa 354 | psi 51343.45 | ASTM D882 |
| **استحکام کششی** | | - | ASTM D882 |
| | MPa 13.1 | psi 1900.0 | ASTM D882 |
| | MPa 14.4 | psi 2088.55 | ASTM D882 |
| | MPa 58.8 | psi 8528.23 | ASTM D882 |
| | MPa 50.6 | psi 7338.92 | ASTM D882 |
| **ازدیاد طول کششی** | | - | ASTM D882 |
| | % 520 | - | ASTM D882 |
| | % 770 | - | ASTM D882 |
| **ضربه پرتاب وزنه** | g 130 | oz 4.59 | ASTM D1709A |
| **استحکام پارگی Elmendorf** | | - | ASTM D1922 |
| | g 50 | oz 1.76 | ASTM D1922 |
| | g 730 | oz 25.75 | ASTM D1922 |

## نوری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **براقیت** | 49 | - | ASTM D2457 |
| **کدورت (Haze)** | % 11 | - | ASTM D1003 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نامشخص** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.