Enable™ 35-05HH

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	mPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Enenbao 35-05HH یک کوپلیمر متالوسن اتیلن-هگزن است. رزین پلی اتیلن متال اننمن دارای خواص پردازش و خواص فیلم عالی (از جمله مقاومت کششی، مقاومت ضربه و مقاومت در برابر سوراخ شدن) است. پردازش آسان تر و عملکرد عالی آن را به جایگزینی قابل توجه برای پلی اتیلن با چگالی کم در انواع کاربردها تبدیل می کند، در حالی که همچنین دارای عملکرد پیش نویس عالی و چقرمگی بالاتر است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کمک‌پردازش تثبیت کننده حرارتی	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.50 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 426	psi 61786.19	ASTM D882
	MPa 519	psi 75274.72	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 16.9	psi 2451.14	ASTM D882
	MPa 19.5	psi 2828.24	ASTM D882
	MPa 57.8	psi 8383.2	ASTM D882
	MPa 47.6	psi 6903.81	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 550	-	ASTM D882
	% 810	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g	-	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 19	oz 0.6701	ASTM D1922
	g 610	oz 21.51	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	40	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 14	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.