Exceed™ 1012 MK mVLDPE

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	mPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین EXCEED 1012 MK یک کوپلیمر متالوسن اتیلن-هگزن است. فیلم‌های ساخته شده از رزین‌های Exceed 1012MK mVLDPE دارای چقرمگی عالی در دمای پایین، مقاومت در برابر ضربه و سوراخ شدن هستند. این خواص استحکام برتر، همراه با عملکرد عالی در آب‌بندی حرارتی و چسبندگی گرم، این محصول را به یک رزین فیلم بسته‌بندی بسیار متنوع تبدیل می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کمک‌پردازش	-	-
	عامل ضد کلوخه‌سازی (5000 ppm)	-	-
	تثبیت کننده حرارتی	-	-
	عامل لغزنده (1000 ppm)	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 119	psi 17259.52	ASTM D882
	MPa 133	psi 19290.05	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 7.03	psi 1019.62	ASTM D882
	MPa 7.36	psi 1067.48	ASTM D882
	MPa 54.7	psi 7933.58	ASTM D882
	MPa 48.1	psi 6976.33	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 460	-	ASTM D882
	% 580	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 1000	oz 35.27	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 210	oz 7.41	ASTM D1922
	g 330	oz 11.64	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	45	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 15	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.