# Exceed™ 1012 mVLDPE Series

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | ExxonMobil Chemical | **دسته بندی** | mPE |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

رزین پلی اتیلن بسیار کم چگالی متالوسن Eddene 1012 یک کوپلیمر متالوسن اتیلن-هگزن است. فیلم های ساخته شده از این رزین ها دارای چقرمگی عالی در دمای پایین، مقاومت در برابر ضربه و مقاومت در برابر سوراخ شدن هستند. این خواص استحکام عالی و آب بندی حرارتی خوب و ویسکوزیته گرم، آن را به یک رزین فیلم بسته بندی جهانی تبدیل می کند.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | Exceed 1012HA: کمک پردازش؛ تثبیت کننده حرارتی | - | - |
| | Exceed 1012HJ: کمک پردازش؛ تثبیت کننده حرارتی | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 1.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول سکانت** | | - | ASTM D882 |
| | MPa 118 | psi 17114.48 | ASTM D882 |
| | MPa 125 | psi 18129.75 | ASTM D882 |
| **استحکام کششی** | | - | ASTM D882 |
| | MPa 6.97 | psi 1010.91 | ASTM D882 |
| | MPa 6.78 | psi 983.36 | ASTM D882 |
| | MPa 57.2 | psi 8296.17 | ASTM D882 |
| | MPa 55.2 | psi 8006.1 | ASTM D882 |
| **ازدیاد طول کششی** | | - | ASTM D882 |
| | % 450 | - | ASTM D882 |
| | % 600 | - | ASTM D882 |
| **ضربه پرتاب وزنه** | g 900 | oz 31.74 | ASTM D1709 |
| **استحکام پارگی Elmendorf** | | - | ASTM D1922 |
| | g 200 | oz 7.05 | ASTM D1922 |
| | g 310 | oz 10.93 | ASTM D1922 |

## نوری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **براقیت** | 30 | - | ASTM D2457 |
| **کدورت (Haze)** | % 24 | - | ASTM D1003 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نامشخص** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.