Exceed™ 1015HA mVLDPE

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	mPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی اتیلن بسیار کم چگالی متالوسن Edgede1015HA mVLDPE یک کوپلیمر متالوسن اتیلن-هگزن است. فیلم ساخته شده از رزین پلی اتیلن بسیار کم چگالی متالوسن Edgede1015HA mVLDPE دارای چقرمگی عالی در دمای پایین، مقاومت در برابر ضربه و مقاومت در برابر سوراخ شدن است. این خواص استحکام عالی و آب بندی حرارتی خوب و ویسکوزیته گرم، آن را به یک رزین فیلم بسته بندی جهانی تبدیل می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کمک‌پردازش	-	-
	تثبیت کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 145	psi 21030.51	ASTM D882
	MPa 163	psi 23641.19	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 8.22	psi 1192.21	ASTM D882
	MPa 7.94	psi 1151.6	ASTM D882
	MPa 64.2	psi 9311.44	ASTM D882
	MPa 56.5	psi 8194.65	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 470	-	ASTM D882
	% 620	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 740	oz 26.1	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 210	oz 7.41	ASTM D1922
	g 360	oz 12.7	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	33	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 22	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.