Exceed™ 1018KB

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	mPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین Edge 1018KB یک کوپلیمر اتیلن-هگزن متالوسن است. فیلم ساخته شده از رزین Edge 1018KB دارای استحکام کششی، استحکام ضربه و مقاومت در برابر سوراخ شدن عالی است. این خواص استحکام عالی، همراه با خواص کششی خوب، می تواند به نازک شدن کیسه های پلاستیکی دست یابد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کمک‌پردازش	-	-
	عامل ضد کلوخه شدن (2500 ppm)	-	-
	تثبیت کننده حرارتی	-	-
	عامل لغزش (800 ppm)	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 185	psi 26832.03	ASTM D882
	MPa 192	psi 27847.3	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 9.37	psi 1359.01	ASTM D882
	MPa 9.40	psi 1363.36	ASTM D882
	MPa 54.3	psi 7875.56	ASTM D882
	MPa 42.7	psi 6193.12	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 500	-	ASTM D882
	% 600	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 590	oz 20.81	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 250	oz 8.82	ASTM D1922
	g 470	oz 16.58	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	39	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 18	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.