Exceed™ 1023JA

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	mPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین Edge 1023JA یک کوپلیمر متالوسن اتیلن-اتان است. فیلم ساخته شده از رزین Edge 1023JA دارای استحکام کششی عالی، مقاومت در برابر ضربه و مقاومت در برابر سوراخ شدن است. این خواص استحکام عالی، همراه با قابلیت کشش خوب، رزین را به یک رزین عمومی برای فیلم‌های بسته‌بندی تبدیل می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کمک‌پردازش	-	-
	عامل ضد کلوخه‌سازی (4500 ppm)	-	-
	تثبیت کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 226	psi 32778.59	ASTM D882
	MPa 239	psi 34664.08	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 10.1	psi 1464.88	ASTM D882
	MPa 10.5	psi 1522.9	ASTM D882
	MPa 52.5	psi 7614.5	ASTM D882
	MPa 41.2	psi 5975.57	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 510	-	ASTM D882
	% 610	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 260	oz 9.17	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 260	oz 9.17	ASTM D1922
	g 500	oz 17.64	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	39	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 26	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.