Exceed™ 1327HA

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	mPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین Edge 1327HA یک کوپلیمر متالوسن اتیلن-هگزن است. فیلم ساخته شده از رزین Edge 1327HA دارای استحکام کششی عالی، مقاومت در برابر ضربه و مقاومت در برابر سوراخ شدن است. این خواص استحکام عالی، همراه با خواص کششی خوب، نازک شدن کیسه پلاستیکی را امکان پذیر می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کمک‌پردازش	-	-
	تثبیت کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.3 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 303	psi 43946.51	ASTM D882
	MPa 334	psi 48442.69	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 12.7	psi 1841.98	ASTM D882
	MPa 13.7	psi 1987.02	ASTM D882
	MPa 58.0	psi 8412.2	ASTM D882
	MPa 49.8	psi 7222.89	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 600	-	ASTM D882
	% 730	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 140	oz 4.94	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 170	oz 6.0	ASTM D1922
	g 480	oz 16.93	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	21	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 40	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.