Exceed™ 1327KD

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	mPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Edge 1327KD یک کوپلیمر اتیلن-اتان متالوسن است. این ماده می تواند فیلم هایی با مدول بالا و چقرمگی خوب تولید کند. علاوه بر این، فرمولاسیون Eddic 1327KD دارای یک عامل لغزنده و یک عامل باز کننده است که آن را به یک پلیمر جهانی بلافاصله در دسترس و مناسب برای اهداف شکل دهی، پر کردن و مهر و موم کردن تبدیل می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کمک‌پردازش	-	-
	عامل ضد کلوخه‌سازی (750 ppm)	-	-
	تثبیت کننده حرارتی	-	-
	عامل لغزنده (1300 ppm)	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.3 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 288	psi 41770.94	ASTM D882
	MPa 318	psi 46122.08	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 12.7	psi 1841.98	ASTM D882
	MPa 13.6	psi 1972.52	ASTM D882
	MPa 51.9	psi 7527.47	ASTM D882
	MPa 44.0	psi 6381.67	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 570	-	ASTM D882
	% 690	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 140	oz 4.94	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 180	oz 6.35	ASTM D1922
	g 500	oz 17.64	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	33	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 24	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.