Exceed™ 1518KC

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	mPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین Edge 1518KC یک کوپلیمر متالوسن اتیلن-اتان است. فیلم ساخته شده از رزین Edge 1518KC دارای استحکام کششی عالی، مقاومت در برابر ضربه و مقاومت در برابر سوراخ شدن است. این استحکام عالی، همراه با قابلیت کشش خوب، امکان دستیابی به نازک شدن را فراهم می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کمک‌پردازش	-	-
	عامل ضد کلوخه‌سازی (5000 ppm)	-	-
	تثبیت کننده حرارتی	-	-
	عامل لغزش (800 ppm)	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.5 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 175	psi 25381.65	ASTM D882
	MPa 184	psi 26686.99	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 9.16	psi 1328.55	ASTM D882
	MPa 9.11	psi 1321.3	ASTM D882
	MPa 53.8	psi 7803.04	ASTM D882
	MPa 43.4	psi 6294.65	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 530	-	ASTM D882
	% 620	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 470	oz 16.58	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 290	oz 10.23	ASTM D1922
	g 440	oz 15.52	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	40	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 17	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.