Exceed™ 2018HA

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	mPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Edge 2018HA یک کوپلیمر اتیلن-اتان کاتالیز شده با متالوسن است. 2018HA توسط Edge دارای استحکام کششی عالی، مقاومت در برابر ضربه و مقاومت در برابر سوراخ شدن است. این خواص استحکام عالی، همراه با خواص کششی خوب، آن را به یک رزین فیلم بسته‌بندی جهانی تبدیل می‌کند. شاخص جریان مذاب بالاتر همچنین به پلیمر اجازه می‌دهد تا به طور ایده‌آل در یک فیلم غنی از پلی اتیلن با چگالی کم مخلوط شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کمک‌پردازش تثبیت کننده حرارتی	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 164	psi 23786.23	ASTM D882
	MPa 182	psi 26396.92	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 9.09	psi 1318.4	ASTM D882
	MPa 9.07	psi 1315.49	ASTM D882
	MPa 60.2	psi 8731.29	ASTM D882
	MPa 56.1	psi 8136.63	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 590	-	ASTM D882
	% 700	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 670	oz 23.63	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 330	oz 11.64	ASTM D1922
	g 460	oz 16.22	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	18	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 37	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.