Exceed™ 2018KB

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	mPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Edge 2018KB یک کوپلیمر اتیلن-اتان کاتالیز شده با متالوسن است. فیلم ساخته شده از Edge 2018KB دارای استحکام کششی عالی، مقاومت در برابر ضربه و مقاومت در برابر سوراخ شدن است. این خواص استحکام عالی، همراه با خواص کششی خوب، آن را به یک رزین فیلم بسته‌بندی جهانی تبدیل می‌کند. شاخص جریان مذاب بالاتر همچنین به پلیمر اجازه می‌دهد تا به طور ایده‌آل در یک فیلم غنی از پلی اتیلن با چگالی کم مخلوط شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کمک‌پردازش	-	-
	عامل ضد کلوخه شدن (2500 ppm)	-	-
	تثبیت کننده حرارتی	-	-
	عامل لغزش (800 ppm)	-	-
اشکال	ذره	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 176	psi 25526.69	ASTM D882
	MPa 184	psi 26686.99	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 8.83	psi 1280.69	ASTM D882
	MPa 9.38	psi 1360.46	ASTM D882
	MPa 51.3	psi 7440.45	ASTM D882
	MPa 44.3	psi 6425.18	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 570	-	ASTM D882
	% 630	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 600	oz 21.16	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 320	oz 11.29	ASTM D1922
	g 500	oz 17.64	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	53	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 12	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.