Exceed™ 2718CB

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	mPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین Edge 2718CB یک کوپلیمر متالوسن اتیلن-اتان است. فیلم ساخته شده از رزین Edge 2718CB دارای خواص کششی عالی، مقاومت در برابر ضربه و مقاومت در برابر سوراخ شدن است. این خواص عالی، همراه با قابلیت کشش خوب، آن را به یک رزین جهانی مناسب برای فیلم های کشیده شده ریخته گری تک لایه و چند لایه تبدیل می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.7 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 109	psi 15809.14	ASTM D882
	MPa 132	psi 19145.02	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 8.52	psi 1235.72	ASTM D882
	MPa 7.87	psi 1141.45	ASTM D882
	MPa 75.1	psi 10892.35	ASTM D882
	MPa 51.3	psi 7440.45	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 470	-	ASTM D882
	% 720	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 200	oz 7.05	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 170	oz 6.0	ASTM D1922
	g 420	oz 14.81	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	91	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 1.8	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.