Exceed™ 3518 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	mPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین Edge 3518 یک کوپلیمر متالوسن اتیلن-اتان است. فیلم ساخته شده از رزین Edge 3518 دارای خواص کششی عالی، مقاومت در برابر ضربه و مقاومت در برابر سوراخ شدن است. این خواص عالی، همراه با قابلیت کشش خوب، این رزین ها را برای فیلم های بسته بندی ریخته گری تک لایه یا چند لایه مناسب می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	Exceed 3518CB: تثبیت کننده حرارتی Exceed 3518PA: تثبیت کننده حرارتی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.5 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 111	psi 16099.22	ASTM D882
	MPa 124	psi 17984.71	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 8.27	psi 1199.46	ASTM D882
	MPa 7.59	psi 1100.84	ASTM D882
	MPa 74.0	psi 10732.81	ASTM D882
	MPa 46.7	psi 6773.27	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 510	-	ASTM D882
	% 680	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 140	oz 4.94	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 190	oz 6.7	ASTM D1922
	g 500	oz 17.64	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	86	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 2.4	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.