Exceed™ 3527PA

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	mPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Edge 3527PA یک کوپلیمر متالوسن اتیلن-اتان است. فیلم ساخته شده از Echd 3527PA دارای مدول بالا و خواص کششی عالی، مقاومت در برابر ضربه و مقاومت در برابر سوراخ شدن است. این خواص عالی، همراه با قابلیت کشش خوب، آن را به یک پلیمر جهانی مناسب برای فیلم های کشیده شده ریخته گری تک لایه و چند لایه تبدیل می کند.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.5 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	178 MPa	25816.76 psi	ASTM D882
	200 MPa	29007.6 psi	ASTM D882
استحکام کششی			ASTM D882
			ASTM D882
			ASTM D882

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	
	MPa 70.0	psi 10152.66	
	MPa 76.0	psi 11022.89	
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 580	-	ASTM D882
	% 780	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 92	oz 3.24	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 100	oz 3.53	ASTM D1922
	g 360	oz 12.7	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	14	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 2.4	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.