Exceed™ 4518PA

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	mPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین Edge 4518PA یک کوپلیمر متالوسن اتیلن-اتان است. فیلم ساخته شده از رزین Edge 4518PA دارای خواص کششی عالی، مقاومت در برابر ضربه و مقاومت در برابر سوراخ شدن است. این خواص عالی به همراه قابلیت کشش خوب، آن را به یک رزین جهانی مناسب برای فیلم‌های بسته‌بندی تک لایه و چند لایه و فیلم‌های کششی کست تبدیل می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.5 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 101	psi 14648.84	ASTM D882
	MPa 124	psi 17984.71	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 8.35	psi 1211.07	ASTM D882
	MPa 7.34	psi 1064.58	ASTM D882
	MPa 66.9	psi 9703.04	ASTM D882
	MPa 48.1	psi 6976.33	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 500	-	ASTM D882
	% 730	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 140	oz 4.94	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 150	oz 5.29	ASTM D1922
	g 460	oz 16.22	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	87	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 2.2	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.