ExxonMobil™ PP1024E4

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک رزین هموپلیمر با سرعت جریان مذاب متوسط برای قالب گیری تزریقی برای اهداف مختلف.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E31790-100792240	-	-
ویژگی‌ها	ایزوتاکتیک بالا	-	-
	استریل‌سازی با دیگ فشار	-	-
	ضدعفونی اکسید اتیلن	-	-
	سیالیت بالا	-	-
	عمومی	-	-
	استریل با بخار	-	-
کاربردها	بسته‌بندی	-	-
	ترکیبی	-	-
	فیلم ریخته‌گری	-	-
	کاربرد در زمینه خودرو	-	-
	زمینه کاربرد کالاهای مصرفی	-	-
	لوازم پزشکی/پرستاری	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	13 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	35.3 MPa	5119.84 psi	ASTM D638
مدول خمشی	1530 MPa 1740 MPa	221908.14 psi 252366.12 psi	- ASTM D790A ASTM D790B
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	28 J/m	0.5244 ft·lb/in	ASTM D256A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	88.3 C°	190.94 F°	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.