ExxonMobil™ PP1264E1

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک رزین هموپلیمر با سرعت جریان مذاب بالا، مناسب برای قطعات بزرگ با فرآیندهای طولانی و لوازم خانگی و سایر محصولات مصرفی که نیاز به مقاومت در برابر پیری حرارتی طولانی مدت دارند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E31790-230739	-	-
ویژگی‌ها	قابلیت کار، خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی	-	-
	مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی	-	-
	سیالیت بالا	-	-
	مقاومت در برابر مواد شوینده	-	-
	پایداری حرارتی	-	-
	عمومی	-	-
کاربردها	لوازم الکتریکی	-	-
	قطعات لوازم خانگی	-	-
	زمینه کاربرد کالاهای مصرفی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	ترکیبی قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	100	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	32.7 MPa	4742.74 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	12 %	-	ASTM D638
مدول خمشی		-	-
	1320 MPa	191450.16 psi	ASTM D790A
	1500 MPa	217557.0 psi	ASTM D790B
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	27 J/m	0.5057 ft·lb/in	ASTM D256A
ضربه Izod بدون شکاف	130 J/m	2.43 ft·lb/in	ASTM D256E

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	98.2 C°	208.76 F°	ASTM D648
	55.0 C°	131.0 F°	ASTM D648

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.