ExxonMobil™ PP2822E1

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک رزین هموپلیمر با جریان متوسط که برای محصولات تک جهته مانند نوارهای کشیده طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کنترل ضخامت خوب	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	سیالیت متوسط	-	-
کاربردها	بند	-	-
	پشتی فرش	-	-
	طناب	-	-
	خط	-	-
	پارچه	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	105	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	35.9 MPa	5206.86 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	8.4 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1710 MPa 1960 MPa	- 248014.98 psi 284274.48 psi	- ASTM D790A ASTM D790B
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	24 J/m	0.4495 ft·lb/in	ASTM D256A
ضربه پرتاب وزنه	2.26 J	-	ASTM D5420

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	94.4 C°	201.92 F°	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.