ExxonMobil™ PP5032E3

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

PP 5032E3 یک هموپلیمر پلی پروپیلن است که برای تولید الیاف منفرد، تسمه های صنعت نساجی، ژئوتکستایل، بسته بندی، کشاورزی و شیلات با کمربند فیبریله شده طناب ضخیم و نازک استفاده می شود، اما برای غلتک های خنک کننده و خطوط حمام آب نیز مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت حمل آب پایین	-	-
کاربردها	بسته‌بندی	-	-
	الیاف	-	-
	زمینه کاربرد کالاهای مصرفی	-	-
	پارچه	-	-
	کیسه بسته بندی سنگین	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-

روش فرآیند

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اکستروژن	-		-
ترموفرمینگ	-		-
اکستروژن فیلامنت	-		-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.0 g/10 min	-	ISO 1133
سختی دورومتر	70	-	ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1440 MPa	208854.72 psi	ISO 527-2/1A/1
تنش کششی	33.0 MPa	4786.25 psi	ISO 527-2/1A/50
کرنش کششی	9.0 %	-	ISO 527-2/1A/50
مدول خمشی	1430 MPa	207404.34 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	4.5 kJ/m²	2.14 ft·lb/in²	ISO 179/1eA

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	86.0 C°	186.8 F°	ISO 75-2/B
دمای ذوب پیک	160 C°	320.0 F°	ASTM D3418

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.