ExxonMobil™ PP6262

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک رزین هموپلیمر شفاف که در تولید ورق های اکسترود شده و ظروف ترموفرمینگ استفاده می شود. می تواند قابلیت پردازش عالی را حتی در هنگام تولید مقالات با کشش عمیق نشان دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	تبخیر پایین استریل‌سازی با دیگ فشار ضدعفونی اکسید اتیلن استریل با بخار	- - - -	- - - -
کاربردها	بسته‌بندی فنجان بسته‌بندی سخت	- - -	- - -
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری اکستروژن	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	فرآیند قالب‌گیری دمشی اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری اکستروژن ورق	-	-
	ترموفرمینگ	-	-
	قالب‌گیری اکستروژن پروفایل	-	-
	قالب‌گیری دمشی تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.8 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	36.8 MPa	5337.4 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	9.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی		-	-
	1710 MPa	248014.98 psi	ASTM D790A
	1940 MPa	281373.72 psi	ASTM D790B
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	50 J/m	0.9365 ft·lb/in	ASTM D256A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	100 C°	212.0 F°	ASTM D648

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	15 %	-	ASTM D1003

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.