ExxonMobil™ PP7032E2

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک رزین کوپلیمر با تبلور بالا و مقاومت ضربه بالا برای قالب گیری تزریقی، قالب گیری اکستروژن و ترموفرمینگ استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E31790-230753	-	-
	E31790-230751	-	-
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب	-	-
	رنگ‌آمیزی خوب	-	-
	سیالیت متوسط	-	-
	پایداری حرارتی، خوب	-	-
کاربردها	بسته‌بندی	-	-
	ترکیبی	-	-
	سپر	-	-
	کاربرد در زمینه خودرو	-	-
	پوسته	-	-
	بسته‌بندی سخت	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	23.9 MPa	3466.41 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	7.1 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1080 MPa 1250 MPa	- 156641.04 psi 181297.5 psi	- ASTM D790A ASTM D790B
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	بدون شکست	-	ASTM D256A
ضربه پرتاب وزنه	29.2 J	-	ASTM D5420

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	77.2 C°	170.96 F°	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.