ExxonMobil™ PP7035E5

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک رزین کوپلیمر با مقاومت ضربه متوسط در کاربردهای قالب گیری تزریقی که نیاز به نرخ جریان مذاب بالا دارند استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب	-	-
	سیالیت خوب	-	-
	رنگ‌آمیزی خوب	-	-
	مقاومت در برابر ضربه دما پایین	-	-
کاربردها	بسته‌بندی	-	-
	مبلمان	-	-
	بطری	-	-
	زمینه کاربرد کالاهای مصرفی	-	-
	بسته‌بندی سخت	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	35 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	22.3 MPa	3234.35 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	5.8 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1050 MPa 1190 MPa	- 152289.9 psi 172595.22 psi	- ASTM D790A ASTM D790B
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	150 J/m	2.81 ft·lb/in	ASTM D256A
ضربه پرتاب وزنه	23.3 J	-	ASTM D5420

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	88.7 C°	191.66 F°	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.