Vistamaxx™ 3588FL

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vedamme 3588FL پلیمر با کارایی بالا عمدتاً از مونومر تکرار شونده پلی پروپیلن ایزوتاکتیک و اتیلن توزیع شده به صورت تصادفی تشکیل شده است. این پلیمر با استفاده از فناوری کاتالیزور متالوسن اختصاصی ExxonMobil Chemical تولید می شود. "FL" به این معنی است که این محصول از نظر نقاط کریستالی، تست ظاهر فیلم ExxonMobil Chemical را گذرانده است و الزامات کاربردهای فیلم با کارایی بالا ("استاندارد A") را برآورده می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	بسته‌بندی فیلم‌ها	- -	- -
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.889 g/cm³	-	ASTM D1505

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	52	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 15.8	psi 2291.6	ASTM D638
	MPa 25.1	psi 3640.45	ASTM D638
	MPa 10.8	psi 1566.41	ASTM D638
	MPa 11.4	psi 1653.43	ASTM D638
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	% 16	-	ASTM D638
	% 620	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 393	psi 56999.93	ASTM D790
استحکام پارگی	kN/m 125	-	ASTM D624

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-
		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.