Exxtral™ Performance Polyolefin BMU130

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	TPO
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک رزین پلی الفین ترموپلاستیک ویژه با تعادل استحکام/سختی خوب، مناسب برای قطعات بیرونی خودرو (مانند پانل های سپر).

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی/سختی تعادل	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، بالا	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	مقاومت در برابر ضربه دما پایین	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	چکش‌خواری	-	-
کاربردها	میله ضد تصادف خودرو	-	-
	قطعات خارجی خودرو	-	-
	تزئینات خارجی خودرو	-	-
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.980 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان حجمی مذاب (MVR)	19.0 cm³/10min	-	ISO 1133

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1200 MPa	174045.6 psi	ISO 527-2
تنش کششی		-	ISO 527-2
	15.1 MPa	2190.07 psi	ISO 527-2
	11.6 MPa	1682.44 psi	ISO 527-2
کرنش کششی		-	ISO 527-2
	4.3 %	-	ISO 527-2
	79 %	-	ISO 527-2
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار		-	ISO 179
	8.0 kJ/m²	3.81 ft·lb/in²	ISO 179
	11 kJ/m²	5.23 ft·lb/in²	ISO 179
	65 kJ/m²	30.93 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	47.0 C°	116.6 F°	ISO 75-2/A

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.