Exxtral™ Performance Polyolefin BNT010

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	TPO
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک رزین پلی‌اولفین ترموپلاستیک ویژه برای پوشش قطعات خارجی خودرو مانند پنل‌های سپر.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی/سختی تعادل	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، بالا	-	-
	قابل اسپری	-	-
	رنگ‌آمیزی خوب	-	-
	مقاومت در برابر ضربه دما پایین	-	-
	چکش‌خواری	-	-
کاربردها	کاربرد در زمینه خودرو	-	-
	قطعات خارجی خودرو	-	-
	تزئینات خارجی خودرو	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 g/10 min	-	ISO 1133

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 527-2/50
	17.0 MPa	2465.65 psi	ISO 527-2/50
	13.0 MPa	1885.49 psi	ISO 527-2/50
کرنش کششی		-	ISO 527-2/50
	6.0 %	-	ISO 527-2/50
	%	-	ISO 527-2/50
مدول خمشی	900 MPa	130534.2 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار		-	ISO 179
	11 kJ/m²	5.23 ft·lb/in²	ISO 179
	15 kJ/m²	7.14 ft·lb/in²	ISO 179
	65 kJ/m²	30.93 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	44.0 C°	111.2 F°	ISO 75-2/A

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.