Exxtral™ Performance Polyolefin CMU101D

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	TPO
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک رزین پلی الفین ترموپلاستیک ویژه برای قطعات داخلی خودرو که نیاز به پرداخت سطح خوب، بدون گرد و غبار، مقاومت بالا در برابر خراش و مقاومت خوب در برابر اشعه ماوراء بنفش دارند، استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی/سختی تعادل عملکرد خوب در جداسازی قالب ظاهر عالی	- - -	- - -
کاربردها	قطعات داخلی خودرو تجهیزات داخلی خودرو	- -	- -
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود	-	-
اشکال	ذره	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.970 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	11 g/10 min	-	ISO 1133
نرخ جریان حجمی مذاب (MVR)	14.0 cm³/10min	-	ISO 1133

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1960 MPa	284274.48 psi	ISO 527-2
تنش کششی		-	ISO 527-2/50
	27.0 MPa	3916.03 psi	ISO 527-2/50
	18.0 MPa	2610.68 psi	ISO 527-2/50
کرنش کششی		-	ISO 527-2/50
	4.0 %	-	ISO 527-2/50
	35 %	-	ISO 527-2/50
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار		-	ISO 179
	4.0 kJ/m²	1.9 ft·lb/in²	ISO 179
	8.3 kJ/m²	3.95 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی		-	-
	100 C°	212.0 F°	ISO 75-2/B
	57.0 C°	134.6 F°	ISO 75-2/A

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.