Exxtral™ Performance Polyolefin CNW010

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	TPO
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این اختراع مربوط به یک رزین پلی الفین ترموپلاستیک ویژه است که در قالب گیری تزریقی در مواردی که نیاز به پیچیدگی کم است، در تزئینات داخلی خودرو استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کم تا هیچ مه‌آلودگی سیالیت بالا ظاهر عالی	- - -	- - -
کاربردها	کاربرد در زمینه خودرو قطعات داخلی خودرو تجهیزات داخلی خودرو زمینه کاربرد کالاهای مصرفی	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	38 g/10 min	-	ISO 1133
نرخ جریان حجمی مذاب (MVR)	52.0 cm³/10min	-	ISO 1133

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1100 MPa	159541.8 psi	ISO 527-2
تنش کششی		-	ISO 527-2/50
	23.0 MPa	3335.87 psi	ISO 527-2/50
	17.0 MPa	2465.65 psi	ISO 527-2/50
کرنش کششی		-	ISO 527-2/50
	5.0 %	-	ISO 527-2/50
	22 %	-	ISO 527-2/50
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار		-	ISO 179
	5.5 kJ/m²	2.62 ft·lb/in²	ISO 179
	9.0 kJ/m²	4.28 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی		-	-
	82.0 C°	179.6 F°	ISO 75-2/B
	51.0 C°	123.8 F°	ISO 75-2/A

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.