Exxtral™ Performance Polyolefin HMU405

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	TPO
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این اختراع مربوط به یک رزین پلی الفین ترموپلاستیک ویژه با سیالیت بالا، استحکام بالا، انتشار کم و خواص بوی کم است. معمولاً در دستگاه های گرمایش و تهویه مطبوع خودرو استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی فوق‌العاده پایداری ابعادی خوب تبخیر پایین	- - -	- - -
کاربردها	قطعات زیر کاپوت خودرو کاربرد در زمینه خودرو قطعات داخلی خودرو	- - -	- - -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	ذره	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.23 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان حجمی مذاب (MVR)	11.0 cm³/10min	-	ISO 1133

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	4500 MPa	652671.0 psi	ISO 527-2
تنش کششی	32.0 MPa	4641.22 psi	ISO 527-2/50
کرنش کششی		-	ISO 527-2/50
	3.0 %	-	ISO 527-2/50
	4.0 %	-	ISO 527-2/50
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	2.5 kJ/m²	1.19 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی		-	-
	130 C°	266.0 F°	ISO 75-2/B
	76.0 C°	168.8 F°	ISO 75-2/A

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.