# Fainplast PVC PHS 75/B

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Fainplast Compounds S.r.l | **دسته بندی** | PVC, Flexible |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Fainplast PVC PHS 75/B یک محصول پلی وینیل کلراید انعطاف‌پذیر است. این محصول می‌تواند از طریق اکستروژن یا اکستروژن لوله‌ای پردازش شود و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول: لوله‌کشی/آب شرب. ویژگی اصلی: مقاومت شیمیایی.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاومت در برابر بنزین | - | - |
| **کاربردها** | لوله‌کشی | - | - |
| **شکل ظاهری** | شفاف/شفاف | - | - |
| **روش فرآیند** | اکستروژن<br>اکستروژن لوله | -<br>- | -<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.27 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **سختی Shore** | 75 | - | ISO 868 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | MPa | - | ISO 527-2 |
| **کرنش کششی** | % | - | ISO 527-2 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **انعطاف‌پذیری در سرما** | -18 C° | -0.4 F° | ISO 458/2 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.