Felix Compounds Calcium Carbonate

تولیدکننده	Felix Compounds	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	کربنات کلسیم	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترکیبات ترموپلاستیک تقویت شده محصولاتی هستند که دارای خواص مکانیکی، فیزیکی و حرارتی عالی هستند. سختی، مقاومت در برابر ضربه و خراش، در برابر محصولات شیمیایی و اشعه UV، و همچنین سهولت تبدیل ماده از طریق قالب‌گیری، تنها چند نکته برای در نظر گرفتن در انتخاب ماده‌ای است که با الزامات کاربرد شما مطابقت دارد: پلی پروپیلن (PP)، پلی استایرن (PS)، پلی اتیلن (PE)، بارهای معدنی مختلف (CaCO3، تالک، میکا) و سایر مواد (الیاف شیشه). کربنات کلسیم این دسته پایه‌ای برای این کلاس از محصولات است. با بارگذاری از 20 تا 50%، این ماده دارای خواص مکانیکی بسیار خوبی است، از نظر شیمیایی در برابر تابش UV پایدار است و رنگ آن کنترل شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	کربنات کلسیم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.938 to 1.35 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.50 to 30 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	17.2 to 20.7 MPa	2494.65 - 3002.29 psi	ASTM D638
مدول خمشی	124 to 1930 MPa	17984.71 - 279923.34 psi	ASTM D790B
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	64 to 110 J/m	1.2 - 2.06 ft·lb/in	ASTM D256A

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای فیلر	5.0 to 50 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.