Felix Compounds Glass Fibre

تولیدکننده	Felix Compounds	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترکیبات ترموپلاستیک تقویت شده محصولاتی هستند که دارای خواص مکانیکی، فیزیکی و حرارتی عالی هستند. سختی، مقاومت در برابر ضربه و خراش، محصولات شیمیایی و اشعه UV، و همچنین سهولت تبدیل ماده از طریق قالب‌گیری، تنها چند نکته‌ای هستند که باید در انتخاب ماده‌ای که با نیازهای کاربرد شما مطابقت دارد، در نظر گرفته شوند: پلی پروپیلن (PP)، پلی استایرن (PS)، پلی اتیلن (PE)، بارهای معدنی مختلف (CaCO3، تالک، میکا) و سایر مواد (الیاف شیشه). الیاف شیشه این دسته از محصولات دارای خواص مکانیکی و حرارتی بهتری هستند. همچنین آسان است که حالت فیزیکی آن‌ها را از طریق تزریق تغییر دهیم.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه‌ای	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.948 to 1.22 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.0 to 10 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	34.5 to 55.2 MPa	5003.81 - 8006.1 psi	ASTM D638
مدول خمشی	1720 to 5520 MPa	249465.36 - 800609.76 psi	ASTM D790B
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	53 to 210 J/m	0.9927 - 3.93 ft·lb/in	ASTM D256A

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای فیلر	10 to 40 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.